

## **INSTRUKCJA STOSOWANIA IMPREGNATU**

### **Dziękujemy za wybór naszego naturalnego impregnatu!**

Naturalny preparat, który chroni ściany przed wnikaniem wilgoci i zabrudzeń, jednocześnie pozwalając im oddychać. Tworzy niewidoczną, ochronną barierę bez zmiany wyglądu powierzchni. Bezpieczny dla zdrowia, środowiska i Twoich ścian!

---

### **Instrukcja stosowania impregnatu hydrofobowego**

**UWAGA!** Impregnat potasowy należy nakładać dopiero po upływie około 2 tygodni od aplikacji farby wapiennej. W tym czasie powłoka wapienna musi przejść proces karbonatyzacji, czyli naturalnego wiązania wapna z dwutlenkiem węgla z powietrza, prowadzącego do jej utwardzenia i stabilizacji chemicznej. Zbyt wczesne nałożenie impregnatu może:

- zaburzyć przebieg karbonatyzacji,
- osłabić przyczepność impregnatu do podłoża,
- spowodować powstawanie przebarwień lub wykwitów na powierzchni.

#### **1. Przygotowanie roztworu**

- Koncentrat należy rozcieńczyć w proporcji 1:10 (UWAGA – nie mniejszym, np. 125 ml koncentratu + 1250 ml wody).
  - Nie stosować mniejszego rozcieńczenia – grozi to widoczną zmianą koloru powierzchni.
- 

#### **2. Wydajność**

- 125 ml koncentratu po rozcieńczeniu daje 1375 ml gotowego impregnatu.
  - Taka ilość wystarcza na pokrycie powierzchni ok. 15 m<sup>2</sup> (wydajność jak farba 1 l).
- 

#### **3. Aplikacja**

- Nakładać wałkiem, bardzo cienką i równą warstwą.
  - Unikać nakładania zbyt dużej ilości preparatu.
- 

#### **4. Środki ostrożności**

- Nie dopuścić do powstawania zacieków – każdy zaciek tworzy biały nalot.
  - Jeśli biały nalot się pojawi, należy natychmiast zetrzeć go suchym pędzlem.
  - Impregnat nie może spływać po ścianie – nadmiar preparatu należy równomiernie rozprowadzić.
-

## 5. Czas schnięcia

- Warstwa impregnatu schnie średnio **2–4 godziny** (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza).
- W tym czasie powierzchnia powinna być chroniona przed deszczem i zabrudzeniem.
- Impregnat **nie może spływać** po ścianie – nadmiar preparatu należy równomiernie rozprowadzić.