

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

Naturalny grunt szczepny mineralno- kazeinowy z piaskiem kwarcowym zwiększa przyczepność tynków wapiennych i glinianych. Tworzy szorstką, stabilną warstwę podkładową, która wzmacnia podłoże i poprawia trwałość całego systemu.

Zastosowanie

Grunt przeznaczony do przygotowania podłoża pod:

- tynki wapienne
- tynki gliniane
- masy dekoracyjne mineralne

Tworzy szorstką, przyczepną warstwę zwiększającą trwałość kolejnych powłok.

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- nośne
- suche
- czyste
- odpyłone
- bez tłuszczu i luźnych fragmentów

Nadaje się na:

- beton
- tynki cementowe i cementowo-wapienne
- cegłę
- płyty gipsowe
- stare, dobrze trzymające się powłoki

Nie stosować na powierzchni mokre ani przemrożone.

2. Przygotowanie produktu

Zestaw zawiera:

- puszkę z bazą gruntu (wapno, piasek kwarcowy, mineralne zagęszczacze, mączka marmurowa)
- osobną paczkę z proszkiem (kazeina+glinka kaolinowa)

Przygotowanie roztworu z proszku

1. **Odmierz dokładnie ilość wody** – zgodnie z poniższą tabelą proporcji dla wybranej pojemności gruntu (nie „na oko”).
2. Wsyp powoli **cały proszek do odmierzonej wody**.
3. Dokładnie wymieszaj, aż do uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek.
4. **Odstaw na 1 godzinę**.
5. Po godzinie ponownie dokładnie wymieszaj.

Waga gruntu	grunt 1l	grunt 2,5l	grunt 5l	grunt 10l
Objętość wody do wymieszania proszku	120ml	300ml	600ml	1200ml

Połączenie z bazą gruntu

6. Gotowy roztwór wlej do puszek z bazą, aby składniki mogły się aktywować.
7. Całość wymieszaj mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji bez grudek.
8. **Odstaw na około 30 minut.**
9. Przed rozpoczęciem pracy jeszcze raz krótko wymieszaj.

Grunt powinien mieć konsystencję gęstej farby z wyraźnym wypełniaczem kwarcowym.

3. Aplikacja

- Nakładaj wałkiem lub pędzlem ławkowcem.
- Rozprowadzaj **cienką, równą warstwę**. Nie tworzyć grubej, „zalanej” powłoki – grunt ma budować przyczepność, a nie warstwę wyrównującą.
- W razie potrzeby (przy podłożach bardzo chłonnych lub nierównomiernych) można nałożyć drugą warstwę. Kolejną warstwę nakładaj po około **3–4 godzinach** (w zależności od temperatury i wilgotności).
- Wydajność ok. 10 m² z litra gruntu.

4. Warunki aplikacji

- Temperatura podłoża i powietrza: od +5°C do +25°C
- Wilgotność umiarkowana
- Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów

5. Czas schnięcia

- Suchy w dotyku po ok. 4-6 godzinach
- Gotowy do nakładania tynku po 12-24 godzinach

Czas można wydłużyć przy wysokiej wilgotności lub niskiej temperaturze.

6. Wskazówki praktyczne

- Jeśli podłoże jest bardzo chłonne - najpierw lekko zwilżyć wodą.

- Przed tynkowaniem sprawdź dłoń – powierzchnia ma być wyraźnie szorstka.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Produkt zawiera wapno i składniki mineralne o odczynie zasadowym.

Podczas pracy:

- stosuj rękawice ochronne
- unikaj kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą
- w przypadku mieszania proszku unikaj wdychania pyłu (zalecana maseczka przeciwpyłowa)
- pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

W razie kontaktu z oczami – przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą – zmyć wodą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.